

peronda

FS MINORI LT

Modelo:	FS MINORI LT	
Referencia:	37768	MIX
Tamaño:	33X33	cm
Espesor:	9,50	mm
Acabado:	Layer Tech	
Material:	PAVIMENTO GRES - GRUPO BIIa GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA	

Absorción de Agua

EN ISO-10545-3	Absorción de Agua	3% < E < 6%
----------------	-------------------	--------------------------

Características Dimensionales

EN ISO-10545-2	Aspecto Superficial	> 95%
EN ISO-10545-2	Curvatura	± 0,5 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Espesor	± 5% / ± 0,5 mm
EN ISO-10545-2	Longitud y anchura	± 0,6 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Ortogonalidad	± 0,5% / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Rectitud de los Lados	± 0,5 % / ± 1,5 mm

Características Mecánicas

EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	Cumple
EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	Cumple
EN ISO-10545-4	Fuerza Rotura	> 1000 N
EN ISO-10545-4	Resistencia a la Flexión	> 22 N/mm²

Características Superficiales

EN ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial	4
EN ISO 10545-7	Revoluciones efecto visible	6000 rev.
EN-101	Resistencia al rayado	5

Características Químicas

EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de alta concentración	HA/HA/HA
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de baja concentración	LA/LA/LA
EN ISO-10545-13	Productos de Limpieza Domestica / Sales Piscina	A/A

peronda

FS MINORI LT

Modelo: **FS MINORI LT**
Referencia: **37768** **MIX**
Tamaño: **33X33** cm
Espesor: **9,50** mm
Acabado: **Layer Tech**
Material: **PAVIMENTO GRES - GRUPO BIIa**
GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA

Características Químicas

EN ISO-10545-14

Resistencia a las Manchas

5/-/5/5

MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones: **005CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta mínima de 0,5 en materiales rectificadas y 1,5 en no rectificadas. El color de la pieza de la presente ficha es orientativo y puede diferir del color de la pieza real. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PERONDA GROUP.