

peronda

FS ESPIGA

Modelo: **FS ESPIGA**
Referencia: **15816** **BLACK**
Tamaño: **45X45** cm
Espesor: **10,50** mm
Acabado: **Natural**
Material: **PAVIMENTO GRES - GRUPO BIIa**
GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA



Absorción de Agua

EN ISO-10545-3 Absorción de Agua **3% < E < 6%**

Características Dimensionales

EN ISO-10545-2 Aspecto Superficial **> 95%**
EN ISO-10545-2 Curvatura **± 0,5 % / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2 Espesor **± 5% / ± 0,5 mm**
EN ISO-10545-2 Longitud y anchura **± 0,6 % / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2 Ortogonalidad **± 0,5% / ± 2,0 mm**
EN ISO-10545-2 Rectitud de los Lados **± 0,5 % / ± 1,5 mm**

Características Mecánicas

EN ISO 10545-11 Resistencia al cuarteo **Cumple**
EN ISO 10545-9 Resistencia al choque térmico **Cumple**
EN ISO-10545-4 Fuerza Rotura **> 1000 N**
EN ISO-10545-4 Resistencia a la Flexion **> 22 N/mm2**

Características Superficiales

EN ISO 10545-7 Resistencia a la abrasión superficial **4**
EN ISO 10545-7 Revoluciones efecto visible **2100 rev.**
EN-101 Resistencia al rayado **6**

Características Químicas

EN ISO-10545-13 Acidos y Bases de alta concentración **HA/HA/HA**
EN ISO-10545-13 Acidos y Bases de baja concentración **LA/LA/LA**
EN ISO-10545-13 Productos de Limpieza Domestica / Sales Piscina **A/A**
EN ISO-10545-14 Resistencia a las Manchas **5/-/5/5**

peronda

FS ESPIGA

Modelo: **FS ESPIGA**
Referencia: **15816** **BLACK**
Tamaño: **45X45** cm
Espesor: **10,50** mm
Acabado: **Natural**
Material: **PAVIMENTO GRES - GRUPO BIIa**
GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA



Características Antideslizamiento

ANSI A137	Coefficiente de fricción dinámico (DCOF)	>0,42
BS-7976-2	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo Ingles)	+36
DIN-51130	Angulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie calzado	R-9
UNE-41901:2017 EX	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo)	1

MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones: **005CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta mínima de 0,5 en materiales rectificadas y 1,5 en no rectificadas. El color de la pieza de la presente ficha es orientativo y puede diferir del color de la pieza real. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PERONDA GROUP.