

peronda

FS FAENZA-A

Modelo: **FS FAENZA-A**
Referencia: **13618**
Tamaño: **33X33** cm
Espesor: **9,5000** mm
Acabado: **Natural**
Material: **PAVIMENTO GRES - GRUPO Blla -**



Absorción de Agua

EN ISO-10545-3	Absorción de Agua	3% < E < 6%
----------------	-------------------	-------------

Características Dimensionales

EN ISO-10545-2	Aspecto Superficial	> 95%
EN ISO-10545-2	Curvatura	± 0,5 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Espesor	± 5% / ± 0,5 mm
EN ISO-10545-2	Longitud	± 0,6 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Ortogonalidad	± 0,5% / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Rectitud de los Lados	± 0,5 % / ± 1,5 mm

Características Mecánicas

EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	Cumple
EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	Cumple
EN ISO-10545-4	Fuerza Rotura	> 1000 N
EN ISO-10545-4	Resistencia a la Flexion	> 22 N/mm2

Características Superficiales

EN ISO 10545-7	Resistencia a la abrasión superficial	4
EN ISO 10545-7	Revoluciones efecto visible	2100 rev.
EN-101	Resistencia al rayado	6

Características Químicas

EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de alta concentración	GHA/GHA/GHA
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de baja concentración	GLA/GLA/GLA
EN ISO-10545-13	Productos de Limpieza Domestica	GA/GA
EN ISO-10545-14	Resistencia a las Manchas	5/-/5/5

peronda

FS FAENZA-A

Modelo: **FS FAENZA-A**
Referencia: **13618**
Tamaño: **33X33** cm
Espesor: **9,5000** mm
Acabado: **Natural**
Material: **PAVIMENTO GRES - GRUPO BIIa -**



Características Antideslizamiento

BS-7976-2	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo Ingles)	+25-35
DIN-51130	Angulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie calzado	R-9
UNE-ENV-12633	Resistencia deslizamiento (Test del péndulo)	1

MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones: **005CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta mínima de 0,5 en materiales rectificadas y 1,5 en no rectificadas. El color de la pieza de la presente ficha es orientativo y puede diferir del color de la pieza real. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo ni como dictamen pericial ni como prueba documental salvo autorización expresa de PERONDA